

## Aqua Korklack Longlife supra

Für das Versiegeln von Korkböden

Zur Nachversiegelung maschinell vorversiegelter Korkplatten\*\* (luftgetrocknete Lacke)



<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eignung: Privatbereich und leicht beanspruchter Gewerbebereich</li> <li>• wässriges, einkomponentig einsetzbares, elastifiziertes Imprägniersiegel für Kork</li> <li>• transparent: seidenmatt</li> <li>• auch auf gefärbte Korkböden einsetzbar</li> <li>• rollen, streichen, rakeln</li> <li>• strapazierfähig, kratzfest, abriebfest</li> <li>• schnell aushärtend - nutzbar nach ca. 4 Tagen</li> </ul>
<b>Technische Daten:</b>	
Basis:	PUR/Acryl-Dispersion
Farbe:	milchig
Verdünner/Reiniger:	Wasser
Auftragweise:	Versiegelungsroller
Verbrauch:	Rolle ca. 120 - 150 g/m <sup>2</sup> pro Arbeitsgang
Trockenzeit:	3 - 5 Stunden *
Erste vorsichtige Nutzung:	nach 24 Stunden *
Endhärte:	nach ca. 7 Tagen *
Beste Verarbeitung	innerhalb 6 Monate, nicht über 30°C lagern. Nach Anbruch dicht verschließen, alsbald aufbrauchen
Frostempfindlich:	ja
Kennzeichnung nach GefStoffV:	keine
GISCODE:	W 3+
Sicherheitsdatenblatt:	auf Anfrage erhältlich
* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.	
<b>Untergrund:</b>	Die zu versiegelnden Oberflächen müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silikon, und anderen haftungsmindernden Schichten sein.
<b>Verarbeitung:</b>	<p>Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln, um die Mattierung gleichmäßig im Lack zu verteilen. Je nach Korkqualität kann sowohl ein Vollaufbau mit Aqua Korklack Longlife Supra ausgeführt werden, als auch auf geeignete, vorbeschichtete Korkplatten überlackiert werden.</p> <p>Beim Vollaufbau wird der Lack gerollt, wobei darauf zu achten ist, den ersten Auftrag möglichst dünn und sparsam aufzurollen, um ein unnötiges Aufweichen des Korkbodens zu vermeiden. Je nach Frequentierung sind die Anzahl der Rollenaufträge auszuwählen. Wir empfehlen 2-3 Aufträge mit Rolle. Auf maschinell vorversiegelten Korkplatten erfolgt innerhalb der angegebenen Zeit ein ein- bis zweimaliger Lackauftrag auf den sauberen mit klarem Wasser gereinigten Boden (Herstellerangaben beachten).</p> <p>An einem Tag nicht mehr als zwei Rollenaufträge durchführen. Innerhalb von 24 Stunden ist die Fläche erneut überlackierbar. Wird diese Zwischentrockenzeit überschritten, ist ein Zwischenschliff vorzunehmen. Ein Zwischenschliff vor den letzten Auftrag verbessert die Oberflächenoptik. Ein Zwischenschliff vor dem letzten Auftrag verbessert die Oberflächenoptik. Nach einem Zwischenschliff ist sorgfältig zu entstauben, dazu ggf. mit dem Lack zwischenspachteln. Die Raumtemperatur während der Verarbeitung 15-25°C, die relative Luftfeuchte 50-60% betragen. Während der Trocknung ist für gleichmäßige Belüftung zu sorgen. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.** Herstellerangaben für eine Nachversiegelung innerhalb bestimmter Zeit beachten. Weichmacherhaltige Materialien aus aufliegenden Materialien (Stuhlrollen, Teppichunterlagen, Filzgleiter) können zu Verfärbungen oder Erweichungen des Lackes führen.</p>



\*\* gemäß Verlegeanleitung

<b>Pflegehinweis:</b>	Nach DIN 18356 sind versiegelte Korkböden laufend zu pflegen. Hierfür empfehlen wir Kork-Grundschutz und Korkreiniger. Bitte gesonderte Information und Pflegeanweisung anfordern.
<b>Reinigungsmittel:</b>	Verunreinigungen durch Aqua Lack Longlife Supra möglichst rasch, Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
<b>Zur besonderen Beachtung:</b>	<p>Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche, insbesondere, bei gefärbten Böden, bei denen weniger Erfahrungen bezüglich der Verarbeitung und der Inhaltsstoffe vorliegen, und die die Eigenschaften der Versiegelungsschicht beeinflussen können. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.</p> <p>Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen Ihre Gültigkeit.</p>